

Produkt	Farbe	Chem. Basis	Dichte der Mischung	Viskosität	Topfzeit	Bruchdehnun g bei 23°C	Temp. Beständigkeit	Volumen A/B	Zertifizierung	TG Angabe	Shore- Härte	E-Modul in MPa bei 23°C
Araldite 2011 - AW106/ HV953U	hellgelb	EP	1,05g/ml	30-45	100min	9%	90°C	100/ 100		45 °C	D 74	1900MPa
Araldite 2012 - AW2104/ HW2934	hellgelb	EP	1,18g/ml	25-65	6min	4%	70°C	100/ 100		40 °C	D 64	1650MPa
Araldite 2014-2 - AW139-1/ HV5323-1	graue Paste	EP	1,6g/ml	thixotrop	110min	0,9%	140°C	100/ 50	KIWA Approval	85 °C		3500MPa
Araldite 2015-1 - AV5308/ HV5309-2	beige Paste	EP	1,4g/ml	thixotrop	45min	4,2%	100°C	100/ 100	EN 45545-2	78 °C		1800MPa
Araldite 2019 alt AW4859/ HW4859	schwarze Paste	EP	1,1g/ml	thixotrop	110min	4,3%	140°C	100/ 50		81 °C	D 75	1500MPa
Araldite 2031-1 - AV4076-1/ HV5309-2	schwarze Paste	EP	1,3g/ml	thixotrop	70min	12%	100°C	100/ 100		75 °C		1200MPa
Araldite 2051	hellgelb	MMA	1g/ml	thixotrop	5min	10%	120°C	100/100	EN 45545-2	110 °C		1800MPa
Araldite 2053-05	Dark Grey	MMA	1,1g/ml	thixotrop	5min	50%	100°C	100/10	EN 45545-2	115 °C		
Araldite 2053-15	Dark Grey	MMA	1,1g/ml	thixotrop	15min	50%	100°C	100/10	EN 45545-2	113 °C		
Araldite 2028-1 - AY8629-1/ HY8628	Transparent	PU	1,12g/ml	6 Pa*s	6min	60%	55°C	100/ 100		13 °C		16MPa
Araldite 2010-1 - AW4819/ XD4444	hellgelb	EP	1,16g/ml	80 Pa*s	10min	4%	100°C	100/ 100		40 °C		1895MPa
Araldite 2013-1 - AV144-2/ HV997-1	graue Paste	EP	1,2g/ml	thixotrop	90min	1,8%	70°C	100/ 100		63 °C		1370MPa
Araldite 2023-10	hellgraue Paste	MMA	1,09g/ml	thixotrop	10min	100%	70°C	100/10	EN 45545-2	46 °C		800MPa
Araldite 2023-30	hellgraue Paste	MMA	1,09g/ml	thixotrop	30min	100%	70°C	100/10	EN 45545-2	48 °C		800MPa
Araldite 2023-60	hellgraue Paste	MMA	1,09g/ml	thixotrop	60min	100%	70°C	100/10	EN 45545-2	49 °C		800MPa
Araldite 2018 - AY4446/ HV4445	hell, opak	PU	1,13g/ml	8 Pa*s	40min	45%	80°C	100/ 100		10 °C (ca.)	A 87	16MPa
Araldite 2020 - XW396/ XW397	Transparent	EP	1,1g/ml	0,15 Pa*s	45min	4%	60°C	100/ 35		40 °C		2400MPa
Araldite 2021-1 - F361-1/ Hardener F361-1	hellgelb	MMA	1g/ml	thixotrop	3min	10%	100°C	100/ 100		60 °C (ca.)	D82	1800MPa
Araldite 2022-1 - F362-1/ Hardener F362-1	hellgelb	MMA	1g/ml	thixotrop	10min	5%	100°C	100/ 100		60 °C (ca.)		1700MPa
Araldite 2033 - AW4833/ HW4833	schwarze Paste	EP	1,3g/ml	thixotrop	120min	1,4%	100°C	100/ 100		69 °C		2500MPa
Araldite 2047-1 - F347/ K100-1 RED	rotbraune Paste	MMA	1,2g/ml	thixotrop	10min	14%	100°C	100/ 10		80 °C		800MPa

Araldite 2048-1 - F348/ Hardener F348-1	schwarze Paste	MMA	1,2g/ml	thixotrop	10min	91%	100°C	100/ 10		67 °C	D 48	364MPa
Araldite 2050	hellgelb	MMA	1g/ml	thixotrop	2min	20%	120°C	100/100		110 °C		1800MPa
Araldite 2052-1 - F252/ K100-1 RED	rote Paste	MMA	1g/ml	thixotrop	15min	8%	140°C	100/ 10		120 °C		1600MPa
Araldite 2080-05	Beige	MMA	1,04g/ml	thixotrop	5min	85%	100°C	100/10				
Araldite 2080-15	Off White	MMA	1,06g/ml	30 Pa*s	15min	50%	110°C	100/10				
Araldite AV 138-1/ HV998-1	graue Paste	EP	1,7g/ml	thixotrop	30min	0,8%	140°C	100/ 40		85 °C	D 86	4200MPa
Araldite AY103-1/ HY991	hellgelb	EP	1g/ml	5 Pa*s	300min		90°C	100/ 50		55 °C	D 80	1700MPa
Araldite AY105-1/ HY991	hellbraun	EP	1,1g/ml	15 Pa*s	45min		120°C	100/ 60		100 °C		
Araldite AW2101/ HW2951	hellgraue Paste	EP	1,8g/ml	thixotrop	6min		100°C	100/ 100	EN 45545-2	48 °C		
Araldite AV4415/ HV4416-1*	dunkelgraue Paste	EP	1,6g/ml	thixotrop	80min	1,2%	180°C	100/ 50		135 °C		4540MPa
Araldite AW4858/ HW4858	schwarze Paste	EP	1,1g/ml	thixotrop	150min	7%	90°C	100/ 50		67 °C	D 75	1650MPa
Araldite F300	Beige	MMA	1,2g/ml	20 Pa*s	2min	7,2%	80°C	NoMix		40 °C (ca.)	D 80	
Araldite F305	Grau/ Beige	MMA	1g/ml	4 Pa*s	2min	23%	70°C	NoMix		35 °C (ca.)		
Araldite F330	Beige	MMA	1g/ml	15-20	10min	3,5%	85°C	NoMix		54 °C	D 80	